

**POUDREX MACSISS**

**PX-200**

**PX-150**

## **MODE d'EMPLOI**

Nos deux PRODUITS PX-200 et PX-150 sont utilisables pour la confection d'un mortier de hourdage et rejointoiement.

4 couleurs vous sont offertes : blanche, noire, verte et marron.

PX-200-code couleur est de granulométrie entre 2 mm et toutes ses fines

PX-150-code couleur est de granulométrie entre 1,5 mm et toutes ses fines

Le mortier proposé, confectionné avec nos 2 produits et dans les proportions ci-dessous, est destiné au montage des briques et parpaings.

**Dosages du mortier proposé : Pour 5 kg de CIMENT, il faut 6 Kg de PX-200 et 3 Kg de PX-150 + 3 Kg de CHAUX + 4 litres d'EAU.**

Facultatif : Les adjuvants (*type plastifiant*) permettent d'améliorer la maniabilité.

Le mortier sera plus fluide, sans toutefois modifier la résistance.

### **PRÉPARATION du MORTIER**

Commencez par mélanger les PX-200 et PX-150 à sec.

A part, vous mélangez le CIMENT et la CHAUX, à sec.

Ensuite, vous réunissez les deux mélanges, ci-dessus, dans un même récipient.

Homogénéisez bien le tout... à sec.

Au moment de l'emploi, vous déterminez approx. la quantité que vous aurez besoin dans les 15 mn suivantes et ajoutez de l'eau propre, peu à peu, tout en remuant et en malaxant jusqu'à obtenir une pâte plastique, onctueuse.

Vos BRIQUES et PARPAINGS seront parfaitement chaussés, les joints seront décoratifs au point qu'il ne sera pas nécessaire de rejointoiements -

Merci pour votre achat.